



Teknisk Datablad

Classic Uretan lakk Aqua

Produktbeskrivelse

Classic Uretan lakk Aqua er en hurtigtørkende, vannbasert og luktsvak polyuretan-akryllakk med meget god slitestyrke. 100% kompatibel med Classic Uretan oljelakk og produktene kan derfor benyttes i kombinasjon med denne begge veier.

Anbefalte bruksområder

Anvendes innendørs på tregulv og parkett, dører, listverk m.m. Til ubehandlet tre og tidligere lakkerte flater. Leveres i glansgrad Ultramatt og Matt.

Filmtykkelse og forbruk

Anbefalt filmtykkelse tørr (µm)	30
Anbefalt filmtykkelse våt (µm)	100
Anbefalt forbruk (m²/l)	10-12

Fysiske egenskaper

Farge	Fargeløs
Tørrestoffinnhold (vol %)	ca 30
	Ultramatt Silkematt
Glansgrad	6-7 15
UV Nedbrytingsresistens	Utmerket
Fuktighetsresistens	Bra
Slitasje motstand	(Ripefasthet) Meget god
Slitasje motstand	(Totalt) Meget god
Vikositet	60 cp
Emballasjestørrelse	5l kanne
Tynner/Rengjøringsmiddel	Vann

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt og fritt for voks, fett og såperester. Tidligere lakkerte flater og parkett lakkert fra fabrikk mattslipes grundig med 3M Scotch Mesh® slipenetting, eller Bona Diamond Abrasives.. Støvsug og tørk over flaten med en lett fuktet, ikke-loende klut. Ved bruk på større flater bør det først brukes en primer som f.eks. Bona Prime Classic eller Bona Prime Intense for å unngå sidebinding. Eldre, laminerte parkettgulv må grunnes med oljebasert primer eller Classic Uretan lakk oljebasert for å unngå lamellslipp.

Gjør prøveoppstrøk etter at gulvet er rengjort for å kontrollere at tørk og vedheft er god.

Påføringsbetingelser

Omrystes grundig før bruk. Innholdet i kanner med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glansforskjell. Romtemperatur skal være over +15 °C. ved lakkering. Bør ikke være over + 25 °C. Høy temperatur øker faren for skjolding. Det pågår herdingsreaksjoner i lakken i inntil en uke etter påføring. Gulvet må i denne perioden ikke utsettes for vann. Unngå at vann blir liggende på lakken de 3-4 første ukene. Fuktigheten i ubehandlet treverk må være lavere enn 8% ved påføringen for å motvirke sprekkdannelser. Det bør ikke lakkere mer enn to strøk pr dag for å unngå for stor fuktoppbygging i treverket. Varianten med Ultra matt glans er en ren topplakk som ikke må benyttes på alle strøk. Primer eller Classic Aqua Matt eller Halvblank må benyttes som grunningsstrøk.

Gulvkompaniet A/S

Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - Faks: 22 49 49 68
E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no

Produkt: Classic Uretan lakk Aqua
Revisjonsdato: 01.03.2012

Påføringsmetoder

Pensel	Velegnet for flekking og behandling av mindre områder.
Rulle	Rulle er den anbefalte påføringsmetode. Bruk microfiberrulle for blanke malinger og lakk.
Svaber	Velegnet for påføring.
Sprøyting	Ikke anbefalt.
Påføringsdata	
Tynner	Vann
Løsningsmiddel	Vann
Annet	Tiltreb jevn påføring. Anbefalt filmtykkelse bør ikke overskrides.

Tørketid

Tørketid er avhengig av luftsirkulasjon, temperatur, filmtykkelse, luftfuktighet og antall strøk. Oppgitte tall er typiske ved:

- God ventilasjon
- Anbefalt filmtykkelse
- Normal romtemperatur (18-22°C)

Overflatetørr	0,5 time
Gjennomtørr	2 time
Overlakkbar	2 time
Helt gjennomherdet	24 time

De oppgitte tidsintervaller må kun oppfattes som veiledende. Reell tørketid kan variere med filmtykkelse, temperatur, luftfuktighet, ventilasjon, undergulv etc. **Gulvet må ikke vaskes eller utsettes for vann i ca en uke etter påføring av siste strøk.**

Lagring

Produktet skal oppbevares forskriftsmessig på et kjølig, tørt og godt ventilert sted uten nærhet til varme og antennelseskilder. Produktet kan lagres minimum 12 måneder i uåpnet emballasje. **TÅLER IKKE FROST.**

Håndtering

Ingen spesielle krav utover generell forsiktighet slik at produktsøl unngås. Rør om eller rist kanne omhyggelig før bruk.

Forpakkingsstørrelser

5 liters plastkanne

Helse og sikkerhet

Les brukerveiledning og advarsler på emballasje og evt. sikkerhetsdatablad før bruk. Brukes kun på godt ventilerte steder. Er tilstrekkelig ventilasjon vanskelig må bruk av friskluftsmaske vurderes. Løsemiddeldamper bør ikke inhaleres. Unngå hudkontakt. Søl på hud fjernes ved bruk av rikelig med såpe og vann. Ved øyekontakt skylles først med rikelig rennende vann før behandling hos lege.

For detaljert informasjon om helse og sikkerhet, se sikkerhetsdatablad.

ÆRKLÆRING

Informasjonene i dette datablad er gitt etter beste evne basert på laboratorieforsøk og praktisk bruk. Fordi produktet kan anvendes under forhold utenfor vår kontroll kan imidlertid vi kun garantere for produktets kvalitet og de konkrete bruksområder som er skissert i dette datablad. Gulvkompaniet A/S forbeholder seg retten til uten forutgående varsel å endre egenskaper og spesifikasjoner ved produktet. Det er brukers ansvar å påse at han besitter et til en hver tid oppdatert datablad.

Leverandør:



Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - Faks: 22 49 49 68 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no

Gulvkompaniet A/S

Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no

Produkt: Classic Uretan lakk Aqua

Revisjonsdato: 01.07.2015