



WOCA Tregulvolje

FOR BEHANDLING AV ALLE TYPER TREGULV. GIR VAKKER FARGE OG SMUSSAVSTØTENDE HINNE.

Produktbeskrivelse:

WOCA Tregulvolje Natur og Hvit/ekstra hvit brukes til å behandle alle typer tregulv, massivt og laminert. Natur brukes vanligvis for mørkt tre som (merbau, mahogni, teak, kirsebær etc.). Hvit og ekstra hvit brukes typisk til furu, gran, Oregon pine etc.

Funksjon

WOCA Tregulvolje gir som grunnbehandling en silkematt, skitt- og vannavvisende hinne på tregulvets øvre pore-system, karakterisert ved at treverket er sikret en perfekt, optimal beskyttelse og finish. Samtidig synliggjøres treverkets naturlige nyanser.

Med hvite pigmenter understrekes overflaten på lyse tresorter fordi oljen er pigmentert med titandioksid.

WOCA Tregulvolje leveres i PE plastkanner med barnesikker kork, faremerking og full brukerveiledning

Naturolje kan brukes direkte - hvit og ekstra hvit omrystes omhyggelig før bruk.



Tekniske Data

VOC	Max 40g VOC/l. Grenseverdi for produktgruppen er 500g VOC. (Kat. A/i)
Rekkevne	8-10 m²/liter (avhengig av tresort)
PH	13-14
Egenvekt	0.88 gk/l
Form	Flytende
Holdbarhet	3 år i uåpnet emballasje
Sikkerhetsdatablad	Ta kontakt med Gulvkompaniet AS
Flammepunkt	> 100

Lagring

Lagring bør skje tørt og frostfritt, ikke for varmt eller i direkte sollys. Rist omhyggelig før bruk. Påse at alt evt. bunnfall er oppløst før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Miljø

Avfall: Tomme kanner kastes i vanlig avfall/plastgjenvinning. Skyll gjerne kannen før den avhendes. Produktrester leveres godkjent mottak for destruksjon av kjemisk avfall.

Produktet er under kontinuerlig laboratorietesting av både råvarer og ferdigvarer og er godkjent av Institutt for Baubiologi (IBR) for bruk i hjemmet

Brukerveiledning og rekkevne.

Bruk min.1l Tregulvolje til 10 m² for til lyse tresorter (Furu, ask, etc.) og ca 1l. til 15 m² på fete og harde tresorter (rekkevene avhenger av type tre, overflatens tilstand og metode). Overflaten må være helt ren og helt tørr. Oljen påføres primært med en poleringsmaskin med pad (manuell påføring kan ikke anbefales for arealer over 15 m²).

Gulvet må ikke vaskes de første syv dagene. Hold gangbaner dekket med papp eller med gulvplater ved tung bruk. (Ikke bruk plast, den kan reagere med oljen).

Utførelse.

Sørg for god ventilasjon og vernehansker. **Filler og papir som har vært i berøring med olje må oppbevares i / kastes i metallbeholdere p.g.a. risiko for selvantennelse.** Oljen legges ut med klut eller mopp. Etter 15 min. poleres oljen inn i treet enten manuelt med hvit polerpad (F.eks. Doodle bug) eller med en poleringsmaskin påmontert hvit poleringspad. Påse at treverket er fullstendig mettet.

NB! Alt overskytende olje tørkes av umiddelbart med bomullsfiller. Alle overflater må være fri for overflødig / blank olje.

Etter 4-6 timer etterpoleres gulvet med hvit pad. Oljen blir herder i omtrent 24 timer og er gjennomherdet etter 4 dager ved 20 ° C

Rengjøring og vedlikehold

For rengjøring og vedlikehold av oljebehandlet treverk bruk primært tørre renholdsmetoder som tørrmopping eller støvsuging. Til vask kan benyttes WOCA natursåpe, pleieolje eller Trerens avhengig av graden av tilsmussing.

Det må etableres vedlikeholdsrutiner slik at gulvets beskyttende oljehinne opprettholdes. Når gulvet begynner å vise tegn til slitasje må det behandles med vedlikeholdsolje slik at ikke skitt og vann trenger ned i treverket. For nærmere opplysninger og vedlikehold se emballasjen eller kontakt Gulvkompaniet AS.



Alle anbefalinger og teknikker gitt i dette datablad er basert på laboratorietester og praktisk bruk blant fagfolk og skal av den grunn være gjennomprøvede og pålitelige. Det finnes imidlertid en rekke faktorer lokalt som vi ikke kan være herre over og avvik fra beskrevet virkemåte og fremgangsmåte kan derfor forekomme. Det er sluttbrukers ansvar å påse at bruk av produktet skjer under betryggende forhold og i tråd med de til enhver tid gjeldende lokale forskrifter og forhold. Producenten forbeholder seg retten til endring av de i dette datablad oppgitte anbefalinger og spesifikasjoner uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter et til enhver tid oppdatert eksemplar av dette datablad/brukerveiledning.

Gulvkompaniet A/S

Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - Faks: 22 49 49 68 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no